

SRI Summary

Colour	Finish	Mean SRI	Initial Solar Reflectance: pr	Initial Therman Emissivity: ε
Bianco Assoluto	Lux	111	0,88	0,82
Bianco Assoluto	Satin	111	0,89	0,82
Bianco Assoluto	Vesuvio	116	0,86	0,82
Bianco Polare	Lux	93	0,77	0,82
Bianco Polare	Satin	92	0,76	0,82
Bianco Polare	Vesuvio	90	0,75	0,81
Bianco Crema	Meridio	79	0,66	0,83
Bianco Crema	Arena	77	0,65	0,83
Terra Avana	Meridio	49	0,45	0,84
Terra Avana	Arena	47	0,43	0,84
Grigio Cemento	Lux	39	0,38	0,81
Grigio Cemento	Satin	38	0,37	0,81
Grigio Cemento	Vesuvio	39	0,38	0,81
Grigio Piombo	Lux	25	0,27	0,81
Grigio Piombo	Satin	25	0,28	0,81
Grigio Piombo	Vesuvio	24	0,27	0,81
Terra Ebano	Lux	18	0,23	0,80
Terra Ebano	Satin	18	0,23	0,80
Terra Ebano	Vesuvio	18	0,23	0,80
Nero Antracite	Lux	17	0,22	0,82
Nero Antracite	Satin	15	0,21	0,80
Nero Antracite	Vesuvio	16	0,21	0,80
Nero Assoluto	Lux	12	0,18	0,81
Nero Assoluto	Satin	10	0,17	0,81
Nero Assoluto	Vesuvio	11	0,17	0,81